

# NONFIRE REFRACTARIO

MASILLA REFRACTARIA RESISTENTE HASTA 1.200°C



Rev.: 50743-0322

FICHA TECNICA

## DESCRIPCIÓN

Masilla refractaria para sellado y relleno de juntas sin movimiento, interiores y exteriores, sometidas a muy alta temperatura (hasta 1.200°C). Pintable una vez seco.  
Cumple los requisitos de la norma BS-476.  
Resistente al agua después de la aplicación de calor.

## BENEFICIOS

- Fácil de aplicar, monocomponente.
- Gran capacidad de relleno y sellado.
- Adhiere sobre la mayoría de materiales.
- Magnífica estabilidad térmica.
- Pintable una vez seco.

## APLICACIONES

Sellado y relleno de fisuras, grietas y juntas sin movimiento, sellado de chimeneas, hornos de leña o gas, pasantes de cables y tuberías, etc. Adhiere satisfactoriamente sobre hormigón, mortero, ladrillo, metal, madera, etc.

Se utiliza con éxito en trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, climatización, decoración, industria y decoración.

CARACTERISTICAS TECNICAS	METODOS	ESPECIFICACION
- Aspecto	K30093	Pastoso
- Color	K30093	Gris-crema
- pH al 1% en agua	ASTM E70	10,5
- Material No volátil (%)	UNE EN ISO 787-2	63
- Viscosidad (cP)	1hr 700°C	300000

**NOTA:** Estos datos representan valores medios medidos después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, estos datos no constituyen base para la fijación de especificaciones. En todos los casos, se recomienda hacer pruebas previas de adhesión si se carece de experiencia previa.

## MODO DE EMPLEO

Las superficies a sellar y/o rellenar deben estar limpias y sanas. Cortar la cánula de forma adecuada para aplicar cantidad suficiente para cubrir la junta o unión. Fácilmente aplicable entre +5 y +45°C, mediante pistola. No someter a calor hasta 48-72 horas después de su aplicación. Resistente al agua después de la primera aplicación de calor.

## VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO

En condiciones normales de temperatura y humedad mantiene sus propiedades durante un mínimo de 18 meses desde fecha fabricación.

FICHA TECNICA



# NONFIRE REFRACTARIO

MASILLA REFRACTARIA RESISTENTE HASTA 1.200°C



Rev.: 50743-0322

FICHA TECNICA

Por su formulación, no necesita de especiales medidas de precaución, salvo las habituales en cualquier producto de esta naturaleza (mantener fuera del alcance de niños, no ingerir, es aconsejable el uso de guantes, proteger los ojos, etc.).

## SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Conforme a la legislación vigente, existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad. Dicha documentación proporciona información relativa a las medidas de precaución a tomar durante la manipulación y medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

## FORMATOS

El producto se presenta en cartuchos de 300 ml. en color crema.

FICHA TECNICA

