

# SILKRON KS NEUTRO

ADHESIVO SELLANTE DE SILICONA NEUTRA ALTAS  
PRESTACIONES



Rev.: 54043-0322

FICHA TECNICA

PRODUCT DATA SHEET

## BENEFICIOS

- Resistente en un amplio rango de temperaturas (-60°C a +220°C).
- Curado extremadamente rápido (3 mm en 6 horas).
- Excelente adhesión sobre todo tipo de materiales.
- Permanentemente flexible
- No corroe ni produce olor.
- Produce una total estanqueidad en las juntas.
- Excelente aislamiento térmico y eléctrico.
- Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.
- Buena resistencia a productos químicos, ácidos y disolventes.

## DESCRIPCIÓN

Sellante-Adhesivo de silicona neutra monocomponente de alto Módulo, de base oxima, de altas prestaciones, para aplicación profesional en usos industriales, que vulcaniza al tacto en 10 minutos, a temperatura ambiente.

## APLICACIONES

**SILKRON KS NEUTRO** es un sellante-adhesivo para la formación de juntas in situ y como adhesivo monocomponente de rápido curado. Una vez curado, resiste temperaturas en continuo entre - 60°C y +220°C.

Aplicable sobre la mayor parte de los materiales porosos y no porosos utilizados en la construcción e industria: mortero, hormigón, mármol, piedra, ladrillo, vidrio, espejos, cerámica, azulejo, metales, (hierro, cobre, latón, plomo, aluminio), madera.



# SILKRON KS NEUTRO

ADHESIVO SELLANTE DE SILICONA NEUTRA ALTAS  
PRESTACIONES



Rev.: 54043-0322

FICHA TECNICA

PRODUCT DATA SHEET

CARACTERISTICAS TECNICAS	METODOS	ESPECIFICACION		
		MIN.	TIPICA	MAX.
<b>PRODUCTO:</b> - Aspecto..... - Sistemas de reacción..... - Resistencia a la temperatura en continuo - Temperatura de aplicación (1)..... - Velocidad de extrusión (s/20 g)..... - Descuelgue (mm. a 20°C)..... - Tiempo de formación de piel (min)..... - Velocidad de curado (mm) : 1 día..... 2 días..... - Masa específica (gr/cc).....	K 30033 20 g. Boquilla 2 mm.2,75 bar ASTM D2202 K30027 K30055  UNE EN ISO 2811	100 0	Pasta tixotrópica Traslúcida Neutro-oxima (No produce olor) -60°C a +220°C +5°C a +45°C  200 0,1 10  5 8 1,02	300 0,2
<b>PRODUCTO CURADO (7 días, 23°C, 50% H.R.):</b> - Dureza (Shore A)..... - Resistencia a tracción (MPa)..... - Módulo a 100% alargamiento (MPa)..... - Alargamiento a rotura, %.....	ISO 8068-2003 ISO 37-2005 ISO 37-2005 ISO 37-2005		34 1,5 0,7 30	
(1) A causa de condensaciones que pudieran aparecer y que afectarían a la adherencia, no se recomienda sellar sobre sustratos que tengan una temperatura < 5°C.				
<b>NOTA:</b> Estos datos representan valores medios medidos después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, estos datos no constituyen base para la fijación de especificaciones.				

## MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites. En general, no requiere imprimación previa. Aplicar entre +5°C y +45°C. No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 24 h. No someter a calor o frío intenso hasta 96 horas después de su aplicación.

## SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Conforme a la legislación vigente, existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

## VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

La vida mínima del producto se estima en 12 meses desde su fecha de fabricación si se mantiene en su envase original y almacenado a temperatura ambiente (máx. 23°C) en lugar seco, evitando la humedad.

## FORMATOS

Envase de 300 ml a color translúcido

