



14
KRAFFT S.L. U
EN 15651-1
F EXT-INT
F20LM

POLYMER H-75 Sellado y Pegado

Sellante universal de química híbrida SPUR
Certificado EN 45545-2:2013 +A1:2015

Krafft®

Rev.: 599XX-0319

FICHA TECNICA

PRODUCT DATA SHEET

BENEFICIOS

- **Certificado Fuego y Humos norma ferroviaria EN 45545-2/R1 HL3 y R7 HL3**
- **Excelente Resistencia a rayos U.V. y al agua**
- **Sin isocianatos. Producto no nocivo e inodoro**
- **Rápido curado. Producto permanentemente elástico**
- **Aplicable sobre superficies húmedas**
- **Máxima adhesión sobre múltiples sustratos**
- **Buena resistencia a productos químicos**
- **Pintable, con la mayoría de pinturas**
- **Fácil aplicación entre +1°C y +40°C**



DESCRIPCIÓN

Sellante-Adhesivo 1K mono componente, en base a polímeros híbridos con tecnología SPUR (by Krafft), de bajo módulo, especialmente indicado para sellado de todo tipo de juntas.

Polimeriza rápidamente a temperatura ambiente por reacción con la humedad ambiental.

APLICACIONES

POLYMER H-75 ha sido desarrollado para el pegado y sellado de múltiples sustratos, incluso con superficies ligeramente húmedas. Por su química híbrida SPUR es pintable una vez curado el producto.

Se utiliza para el sellado de todo tipo de juntas, verticales, horizontales e invertidas y pegado de baja responsabilidad, por ejemplo en:

- **FERROCARRIL:** pegado y sellado en la construcción de coches y vagones
- **CARROCERIA INDUSTRIAL:** sellado de isoterms y plataformas, Ambulancias y vehículos adaptados
- **EOLICA:** sellado de piezas exteriores y protección de tornillería
- **SOLAR:** pegado y sellados de paneles fotovoltaicos
- **NAUTICA:** Sellados y pegados tanto en el exterior como en el interior de la embarcación
- **INDUSTRIA Y CONSTRUCCION:** climatización, prefabricados, juntas dilatación, canalizaciones, carpintería, saneamientos, impermeabilización, decoración, etc.

Requiere mínima preparación superficial y en la mayoría de las aplicaciones y sustratos es suficiente con una limpieza con acetona o alcoholes. Reduce considerablemente los costos de los procesos de adhesivado.

NIVEL DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES

Resistencia Fuego y Humos EN 45545-2 / R1 HL3 y R7 HL3 (Tecnalia reports nº 052087-5-a de fecha 23.05.2016 y nº 062924-001-4M1 de fecha 14.03.2017). Certificados a disposición de los clientes.

Marcado CE – EN 15651-1 clasificación F EXT-INT / F20LM.



14
KRAFFT S.L. UEN 15651-1
F EXT-INT
F20LM

POLYMER H-75 Sellado y Pegado

Sellante universal de química híbrida SPUR

Certificado EN 45545-2:2013 +A1:2015

Rev.: 599XX-0319

FICHA TECNICA

PRODUCT DATA SHEET

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre superficies limpias, sanas y desengrasadas. Se puede aplicar sobre superficies ligeramente húmedas (no mojadas). Aplicable con pistola manual o neumática. Se puede aplicar entre +1°C y +40°C. Cortar la cánula aplicadora de forma adecuada para aplicar la cantidad suficiente para asegurar un correcto contacto entre las dos superficies. El producto fresco se elimina fácilmente mediante white-spirit. Una vez curado solo puede eliminarse mediante medios mecánicos.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Conforme a la legislación vigente, existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

La vida mínima del producto se estima en 18 meses desde su fecha de fabricación si se mantiene en su envase original y almacenado a temperatura ambiente en lugar seco, evitando el agua, la humedad y cualquier fuente de ignición.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS


CARACTERÍSTICAS	METODO	ESPECIFICACION
1. Características del producto fresco		
Aspecto	K30093	Pasta tixotrópica
Color	K30093	Blanco/Gris/Negro/Marrón
Velocidad curado (mm)	K30028	1 día = 3mm 2 días = 5 mm
Velocidad Extrusión (s/20g)	2,75 bar / D=2mm	250
Descuelgue pared vertical (pulgadas)	ASTM D-2202	0,1
Formación de piel (min)	K30027	35
Densidad (g/cc)	ASTM D-1475	1,27
2. Características del producto curado (14 días 20°C 50% HR)		
Dureza Shore A	ISO 868-2003	25
Resistencia a la Tracción (MPa)	ISO 37-2005	1.5
Módulo a 100% alargamiento (MPa)	ISO 37-2005	0,5
Alargamiento a rotura – Elongación (%)	ISO 37-2005	400
Temperatura de servicio	ISO 37-2005	De -40°C a +90°C
Resistencia T ^a en Punta (30 – 60 min.)		De 115°C a 120°C
NOTA: Estos datos representan valores medios medidos después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, estos datos no constituyen base para la fijación de especificaciones. En todos los casos, se recomienda hacer pruebas previas de adhesión si se carece de experiencia previa.		

FORMATOS

Cartucho de 290 ml y salchicha unipack de 600 ml.

Para otros formatos y/o colores, contacten con nuestro Servicio Técnico Comercial.





POLYMER H-75 Sellado y Pegado

Sellante universal de química híbrida SPUR
 Certificado EN 45545-2:2013 +A1:2015



Rev.: 599XX-0319

FICHA TECNICA
PRODUCT DATA SHEET

<p>KRAFFT S.L.U krafftfluids@krafft.es www.krafft.es SPAIN 14 N°:00004 DdP-POLYMER H75 EN 15651-1:2012</p>	
<p>POLYMER H75</p> <p>SELLANTE PARA USO NO ESTRUCTURAL EN JUNTAS DE EDIFICIOS INTERIORES Y EXTERIORES</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tipo: F20LM Interior y Exterior ✓ Acondicionamiento: Método A ✓ Sustrato: Aluminio Anodizado 	
REACCIÓN AL FUEGO	CLASE F
EMISIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE O LA SALUD	EVALUADA
ESTANQUIDAD AL AIRE Y AL AGUA	
-resistencia a la fluencia	≤3 mm
-perdida de volumen	≤10%
-propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua a 23 C	Pasa
Durabilidad	Pasa
CLASIFICACIÓN	SELLANTE NO ESTRUCTURAL PARA FACHADAS INTERIOR Y EXTERIOR - F20LM

